



CELIMA

PISO B II b 40 x 40

HOJA TECNICA

Revestimiento Cerámico Esmaltado

AMERICA BLANCO

NORMA ISO 13006:1998	TEST	REQUERIMIENTO	CELIMA
	Area de Baldosa > 410 cm ²		
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho, en % - Espesor, en %	ISO 10545-2 ISO 10545-2	+/- 0.5 % +/- 5.0 %	Cumple Cumple
* Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Cumple
* Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	+/- 0.6 %	Cumple
* Planaridad			
Curvatura Lateral, en %	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Cumple
Curvatura Central, en %	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Cumple
Deformación Diagonal, en %	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Cumple
* Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Requerido
* Dimensiones promedio de fabricación:			
- Largo y Ancho, en mm	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	407 x 407 mm
- Espesor, en mm	ISO 10545-2	+/- 5.0 %	7.5 mm
* Peso Promedio, en gr		-	2,567 gr
PROPIEDADES FISICAS			
* Absorción de agua (E), en %	ISO 10545-3	6% < E = < 10%	8.0
* Carga de Rotura, en N	ISO 10545-4	Mínimo 800	Cumple
* Módulo de Rotura, en N/mm ²	ISO 10545-4	Mínimo 18	Cumple
* Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	-	Requerido
* Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7	Mín. Clase II	III
* Dureza Mohs	EN-101	Mínimo 5.0	5.5
* Tráfico	CELIMA	Determinado por fab.	Medio
PROPIEDADES QUIMICAS			
* Resistencia a los Agentes Manchantes:			
- Oxido Verde	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Requerido
- Yodo	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Requerido
- Aceite de Oliva	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Requerido
* Resistencia a los ácidos y Alcalis de baja concentración:			
- Acido Clohídrico al 3% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por fab.	GLA
- Hidróxido de Postasio, 30 g/l	ISO 10545-13	Determinado por fab.	GLA
* Resistencia a los ácidos y Alcalis de alta concentración:			
- Acido Clohídrico al 18% (V/V)	ISO 10545-13	Determinado por fab.	GHA
- Hidróxido de Postasio, 100 g/l	ISO 10545-13	Determinado por fab.	GHA
* Resistencia a los productos de uso domestico:			
- Cloruro de Amonio, 100 g/l	ISO 10545-13	Mínimo GB	Requerido
* Resistencia a Sales para Piscinas:			
- Hipoclorito de Sodio, 20 mg/l	ISO 10545-13	Mínimo GB	Requerido
EMBALAJE			
- Contenido:			
- Piezas por caja			12 piezas
- M2 por caja			1.99 m ²
- Peso por caja			30.8 Kg
- Cajas por Pallet			48 cajas
REFERENCIA			
<p>Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:1998 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles 6% < E = < 10%, Group B II b. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.</p>			



FICHA COMERCIAL

Revestimiento Cerámico Esmaltado

AMERICA BLANCO

DESCRIPCION DE PRODUCTO

* SERIE	Liso
* DISEÑO	América
* ACABADO	Mate
* SUPERFICIE	Lisa
* COLORES DISPONIBLES	Blanco (Marfil)
* TAMAÑOS DISPONIBLES	40x40 (30x30)



NORMA ISO 13006:1998	TEST	REQUERIMIENTO	CELIMA
	Area de Baldosa > 410 cm ²		
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho, en mm - Espesor, en mm	ISO 10545-2 ISO 10545-2	+/- 0.5 % +/- 5.0 %	407 x 407 mm 7.5 mm
PROPIEDADES FISICAS			
* Absorción de agua (E), en % * Carga de Rotura, en N * Módulo de Rotura, en N/mm ² * Tráfico	ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-4 CELIMA	6% < E =< 10% Mínimo 800 Mínimo 18 Determinado por fab.	8.0 Cumple Cumple Medio
EMBALAJE			
- Contenido: - Piezas por caja - M2 por caja - Peso por caja - Cajas por Pallet			12 piezas 1.99 m ² 30.8 Kg 48 cajas
REFERENCIA			
<p>Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:1998 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1, Dry-pressed ceramic tiles 6% < E =< 10%, Group B II b.</p> <p>Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.</p>			

07 de Noviembre de 2011