

HOJA TECNICA
Revestimiento Cerámico Esmaltado
PERLADO NEGRO

NORMA ISO 13006:1998	TEST	REQUERIMIENTO	CELIMA
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho, en % - Espesor, en %	ISO 10545-2 ISO 10545-2	+/- 0.3 % +/- 10.0 %	Cumple Cumple
* Rectilinidad, en %	ISO 10545-2	+/- 0.3 %	Cumple
* Rectangularidad, en %	ISO 10545-2	+/- 0.5 %	Cumple
* Planaridad Curvatura Lateral, en % Curvatura Central, en % Deformación Diagonal, en %	ISO 10545-2 ISO 10545-2 ISO 10545-2	+ 0.5 % / -0.3% + 0.5 % / -0.3% +/- 0.5 %	Cumple Cumple Cumple
* Calidad de la Superficie, en %	ISO 10545-2	Mínimo 95%	Requerido
* Dimensiones promedio de fabricación: - Largo y Ancho, en mm - Espesor, en mm	ISO 10545-2 ISO 10545-2	+/- 0.3 % +/- 10.0 %	253 x 403 mm 8.0 mm
* Peso Promedio, en gr		-	1350 gr
PROPIEDADES FÍSICAS			
* Absorción de agua (E) prom, en %	ISO 10545-3	E >10%	15.5
* Carga de Rotura, en N	ISO 10545-4	Mínimo 200	Cumple
* Módulo de Rotura, en N/mm ²	ISO 10545-4	Mínimo 15	Cumple
* Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Determinado por fab.	Requerido
PROPIEDADES QUÍMICAS			
* Resistencia a los Agentes Manchantes: - Oxido Verde - Yodo - Aceite de Oliva	ISO 10545-14 ISO 10545-14 ISO 10545-14	Mínimo Clase 3 Mínimo Clase 3 Mínimo Clase 3	Requerido Requerido Requerido
* Resistencia a los ácidos y Alcalis de baja concentración: - Acido Clorhídrico al 3% (V/V) - Hidróxido de Potasio, 30 g/l	ISO 10545-13 ISO 10545-13	Determinado por fab. Determinado por fab.	GLA GLA
* Resistencia a los productos de uso domestico: - Cloruro de Amonio, 100 g/l	ISO 10545-13	Mínimo GB	Requerido
* Resistencia a Sales para Piscinas: - Hipoclorito de Sodio, 20 mg/l	ISO 10545-13	Mínimo GB	Requerido
EMBALAJE			
- Contenido: - Piezas por caja - M2 por caja - Peso por caja - Cajas por Pallet			16 piezas 1.63 m ² 21.6 kg 54 cajas
REFERENCIA			
Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:1998 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles E > 10%, Group B III. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.			

18 de Octubre de 2012

FICHA COMERCIAL

Revestimiento Cerámico Esmaltado

PERLADO NEGRO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

* SERIE	Decorado
* DISEÑO	Perlado
* ACABADO	Brillante con Lustre
* SUPERFICIE	Lisa
* COLORES DISPONIBLES	Blanco, Negro, Hueso
* TAMAÑOS DISPONIBLES	25x40



NORMA ISO 13006:1998	TEST	REQUERIMIENTO	CELIMA
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
* Dimensiones promedio: - Largo y Ancho, en mm - Espesor, en mm	ISO 10545-2 ISO 10545-2	+/- 0.3 % +/- 10.0 %	253 x 403 mm 8.0 mm
PROPIEDADES FÍSICAS			
* Absorción de agua (E), en % * Carga de Rotura, en N * Módulo de Rotura, en N/mm ²	ISO 10545-3 ISO 10545-4 ISO 10545-4	E >10% Mínimo 200 Mínimo 15	15.5 Cumple Cumple
EMBALAJE			
- Contenido: - Piezas por caja - M2 por caja - Peso por caja - Cajas por Pallet			16 piezas 1.63 m ² 21.6 kg 54 cajas
REFERENCIA			
Producto fabricado por Cerámica Lima S.A según requisitos de la INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:1998 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex L (Normative), Table L.1, Dry-pressed ceramic tiles E > 10%, Group B III. Las dimensiones, el tono y peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.			

18 de Octubre de 2012